



DF 300

Universal glue

Description

Cyanoacrylate. Medium viscosity and with excellent moisture resistance.

Applications

Universal gluing. Adapté pour le collage du caoutchouc, du plastique et du métal.

Technical data

Tenue en température : -50°C à +80°C

Tps de prise à température ambiante : de 5 à 20 s, suivant le support.

Viscosité à 25°C : 75 mPa.s

Reference	designation	Packaging				food certificate number
DF30020	GLUE-DF 300-BOTTLE 20GR	CARTON	6	BOTTLE	20 G	